



内外装・外構用水性浸透強化剤

# ガッチリプライマー

〈1nm(ナノメートル) = 0.000001mm〉

## ナノサイズで浸透力UP!

漆喰  
京壁  
砂壁

化粧ブロック  
大谷石  
土壁

雨うたれ  
凍害  
ドライアウト



エコ折缶使用!



■内容量：2kg

ヤブ原産業株式会社



内外装・外構用水性浸透強化剤

# ガッチリプライマー



■2kg×4ポリ/ケース

耐摩耗性試験

プレーン  
モルタルに比べ  
約**3倍**

浸透深さ

一般の水性浸透  
強化剤に比べ  
約**2~6倍**

接着強度

漆喰 **70%UP**  
京壁 **20%UP**  
砂壁 **50%UP**  
(自社試験)

## 「ガッチリプライマー」は、一般の水性浸透強化剤に比べ、ポリマー粒子径が非常に小さく、脆弱層への浸透が可能に!

### ■ 概算塗布量

- 原液のままご使用ください。脆弱度合いによって塗布量は変わります。
- 吸い込みが激しい場合は、状況に応じて数回塗布してください。
- 施工器具はウーローラー・刷毛・噴霧器等です。

脆弱部位	塗布量/m <sup>2</sup>	施工面積	塗布回数
漆喰・京壁・砂壁	0.2~0.5g	4~10m <sup>2</sup>	1~2回
化粧ブロック・大谷石	0.5~0.8g	2.5~4m <sup>2</sup>	2~3回
凍害・雨うたれ	0.2~0.5g	4~10m <sup>2</sup>	1~2回

塗布間隔: 1時間以内

### ■ 取扱い及び安全上の注意事項

#### 【取扱い上の注意】

- 塗布しすぎてたまりができた場合は、ウエス等で拭き取ってください。
- 保管温度は0℃以上40℃以下としてください。直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
- 落下、破損がないように荷崩れ防止等に配慮してください。
- 側溝、河川、湖沼等へは絶対に廃棄しないで、産業廃棄物として適切な処理をしてください。
- 漏出した液体は、布などで吸い取るか、セメント、オガ屑土砂などを混ぜモルタル状として凝固回収してください。
- 6か月以内に使用してください。

#### 【安全上の注意】

- 取扱いは換気の良い場所で行い、吸い込んだり、目・皮膚への接触を防止するため、状況に応じ保護具(保護メガネ・保護手袋など)を着用してください。
- 目に入った場合は、清水で数分間洗浄後、直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合、肌荒れを起こすことがありますので、直ちに水洗いをしてください。
- 吸入して気分が悪くなった場合は、速やかに新鮮な空気のある場所へ移動し、水または温水でうがいをして安静にしてください。状況に応じて医師の診察を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、多量の水を飲み、吐き出した後、直ちに医師の診察を受けてください。

※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

## ヤブ原産業株式会社

本社 埼玉県川口市安行北谷546 ☎048(297)4111 Fax048(290)1198 〒334-0054  
 仙台支店 仙台市太白区泉崎2-21-14 ☎022(245)9731 Fax022(245)9730 〒982-0031  
 大阪支店 大阪府大東市浜町12-14 ☎072(874)0020 Fax072(874)0021 〒574-0041  
 URL <http://www.yabuhara-ind.co.jp/> E-mail: hanbai@yabuhara-ind.co.jp

お問合せはこちら

## NCC株式会社



〒399-4431 長野県伊那市西春近上島2431  
 TEL 0265-72-7161 FAX 0265-78-2796  
 E-mail info@ncc-gp.co.jp

www.ncc-nice.com  