

## ■ 塗装仕様

塗料	塗装法	膜厚	シンナー	稀釈率
ルボン55	エアースプレー	20~30 $\mu$	ルボン55	20~30%
	エアレススプレー	20~30 $\mu$	シンナー	20~30%

## ■ 塗布量

塗料	塗布量 1回塗り	塗布面積 1回塗り
ルボン55	0.11~0.12kg/m <sup>2</sup>	8~9m <sup>2</sup> /kg

## ■ 性能

項目		性能		備考
容器の中での状態		良好		
作業性		良好		
比重		1.50		鼠
ツブ ( $\mu$ )		10以下		
乾燥時間	常温	指触	10~15分	20℃
		硬化	3時間	
	焼付 70℃	20分		
上塗り適合性		支障がない		
塗膜の外観		異状なし		
にじみ		にじみがない		
屈曲試験		3mm $\phi$ 180°	異状なし	
衝撃試験		500g $\times$ 30cm	合格	
耐水性		48時間	異状なし	20℃
耐揮発油性		4時間	異状なし	20℃
耐マシン油性		24時間	異状なし	20℃
耐塩水性		食塩3%96時間	合格	