

■比較試験表 (テスト塗板は中ページ参照)

下塗り (W/W)	ルボン 55	50%	エポキシ メラミン プライマー	100%
	焼付上塗 メラミン塗料	50%		
上塗り(130℃×20分)	焼付メラミン上塗塗料		同左	
膜厚 (上+下)	60~70ミクロン		同左	
密着試験(ゴバン目)	98/100		100/100	
耐衝撃性 300g×½"	50cm		同左	
エリクセン	3.3mm		3.8mm	
耐塩水性 3%NaCl 72H	異常なし		異常なし	
耐温水性 40℃ 72H	異常なし		異常なし	
塩水噴霧 5%NaCl 35℃/120H	サビ幅：0.5mm以下 ハクリ幅：1.5~2.0mm		サビ幅：0.1mm以下 ハクリ幅：1.5~2.0mm	

■荷 姿

	容 器	入 目
標準型	20ℓ 化粧ペール缶	10kg
徳用型(大)	18ℓ 石 油 缶	20kg
徳用型(小)	4ℓ 石 油 缶	4 kg