

ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料

ミラク NT エポ

M I R A C N T E P O



ドレンの塗替えに

ミラク NT エポは従来、タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りが可能で、優れた防食性を発揮します。

■ 特 長

厚塗り性・防食性

厚塗りが可能であり、厚膜塗膜と特殊変性エポキシ樹脂の効果で優れた防食性を発揮します。

耐水性

耐水性に優れ、長期に亘り防食性に優れています。

タールフリー

コールタールを含まず、人と環境に優しい安全設計です。

標準施工仕様

(20℃、65%RH)

工 程	材 料	調 合 (重量比)	所 要 量 (kg/m ²)	塗 回 数	間 隔 時 間 (h r)			備 考
					工 程 内	工 程 間	最 終 養 生	
※1 素 地 調 整	・被塗物表面のほこり、油脂分、水分等を除去し、清浄にしてください。 ・さびや浮き塗膜、粉化物はサンドペーパーやディスクサンダー等により十分に除去してください。							—
上 塗 り	ミラク NT エポ 主剤	100	0.24~ 0.28	2	4 以上 7 日以内	—	24 以上	刷毛
	ミラク NT エポ 硬化剤	25						

※1. 素地調整はさび止め塗装工事の耐久性を高める重要な工程となりますので入念な処理を行ってください。

※2. 気温5℃以下での施工は原則的に避けてください。施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。

※3. 原則として希釈はしないでください。冬期の低温時に塗りにくい場合に限り、主剤・硬化剤混合液100に対して「5%以内」の範囲で★EHシンナー(16L石油缶)を加えて調整してください。

試験成績表

試験項目	結果	試験方法及品質
容器の中での状態	合格	主剤・硬化剤ともにかき混ぜたとき堅い塊がなく一様になるものとする。
乾 燥 時 間	合格	8 時間以下
ポ ッ ト ラ イ フ	合格	23℃、5 時間で利用できる。
耐 衝 撃 性	合格	300g のおもりを300mmの高さから落とした時、おもりの衝撃で割れ・はがれが生じてはならない。
耐 屈 曲 性	合格	直径 10mm の折り曲げに耐えるものとする。
塩 水 噴 霧 試 験	合格	120 時間の塩水噴霧に耐えるものとする。

■ 荷 姿

★ミラク NT エポ 5 kgセット(主剤4 kg・硬化剤1 kg)
(標準塗坪: 18~20 m²/セット)

※上記の標準塗坪は一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。ご了承ください。

【危険情報と安全対策】

- ご使用前には製品容器に記載の注意事項をよくお読みください。また、MSDS (製品安全データシート)もご参照ください。特に★印のついてる製品は溶剤形のため、下記の点にご注意ください。
1. 引火性の液体であるため、火気厳禁です。
 2. 有機溶剤中毒の恐れがあるため、換気に注意し、防毒マスクまたは送気マスクを使用するなどの安全対策を行ってください。
 3. 施工においては、溶剤成分が室内に流入しないように充分注意してください。

■ 色 相

クロ

■ 用 途

- マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え
- 鉄鉄 (マンホール蓋等)

エスケー化研株式会社
SK KAKEN
本 社 大阪府茨木市中穂積 3-5-25 ☎072-621-7733
札幌支店 011-784-4000 / 東京支店 03-3204-6601 / 埼玉支店 048-686-2391 / 名古屋支店 052-561-7712 / 広島支店 082-278-4951
仙台支店 022-259-2431 / 千葉支店 043-304-0411 / 横浜支店 045-820-2400 / 大阪支店 072-621-7721 / 福岡支店 092-629-3427

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先にしてください。詳しくは最寄りの各営業所へお問い合わせください。

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

お問合せはこちら

NCC株式会社

〒399-4431
長野県伊那市西春近上島2431
TEL 0265-72-7161
FAX 0265-78-2796
E-mail info@ncc-gp.co.jp

伊那支店 ☎0265-72-7161
長野支店 ☎026-282-4566
松本支店 ☎0263-57-3030
上田支店 ☎0268-42-7575
諏訪支店 ☎0266-58-9400

www.ncc-nice.com

NCC 検査

(120310-Y-1)